

Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck :	Glänzender High-Solid Alkydharzlack für die hochwertige, witterungsbeständige und strapazierfähige Zwischen- und Schlussbeschichtung von maßhaltigen Holzbauteilen, Metall, Hart-PVC sowie Altbeschichtungen im Innen- und Außenbereich.		
Eigenschaften :	- Hohe Deckkraft, hohe Füllkraft, gute Kantenabdeckung - Leichte und rationelle Verarbeitbarkeit, sehr guter Verlauf - Hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit - hoher Festkörperanteil - deshalb hohe Trockenschichtdicken - lange offene Zeit bei gutem Trocknungsverhalten, deshalb ansatzfreier zu verarbeiten - Lösemittelarm und aromatenfrei - Bindemittel auf Basis nachwachsender Rohstoffe		
Inhaltsstoffe nach VdL Richtlinie 01:	Alkydharze, Titandioxid, anorganische Pigmente, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Additive		
Farbtöne :	Pro Mix Decorative		
Spezifikation :	Viskosität:	thixotrop	DIN 53 211
	Spez. Gewicht:	1,1 - 1,3 g/cm ³	DIN 51 757
	Glanz:	glänzend	
Lagerung :	Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre		
VOC-Gesetzgebung :	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/d): 300 g/l Dieses Produkt enthält maximal 299 g/l VOC		

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen :	Ab + 10° C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit		
Untergrundvorbehandlung :	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, frei von Staub, Öl, Fett, Wachs und Korrosionsprodukten sein. Schadhafte, nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen. Festsitzende Altanstriche anschleifen und reinigen. Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen (abgewitterte und vergraute Oberflächen bis auf tragfähigen Holzuntergrund abschleifen), gründlich reinigen und austretende Holzinhaltstoffe wie z.B. Harze und Harzgallen entfernen. Scharfe Kanten brechen (siehe auch BFS-Merkblatt Nr.18).		
Geeignete Untergründe:	grundiertes und vorlackiertes Holz, Metall		
Auftragsverfahren :	Streichen und Rollen; optimale Ergebnisse werden bei Nassschichtdicken von 80 - 100 µm erreicht.		
Verdünnung :	Verarbeitungsfertig eingestellt Bei Bedarf Mipa KH-Verdünnung oder Mipa Terpentinersatz		
Trockenzeit (23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte) :	Bei Nassschichtdicken von 80 - 100 µm: Staubtrocken nach ca. 3 Std. Griffest nach ca. 8 Std. Überarbeitbar nach ca. 16 Std.		

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Produkt-Information

Holzbeschichtung :

Höhere Schichtdicken und niedrigere Temperaturen verlängern die Trocknungszeit

Die Holzfeuchte darf maximal 15 % betragen.

Außenbereich:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Imprägnierung: | Mipaxyl spezial |
| 2. Grundbeschichtung: | Mipa Malervorlack HS oder
Mipa Allgrund |
| 3. Zwischenbeschichtung: | Mipa Malervorlack HS oder
Mipalux Color Buntlack glänzend |
| 4. Schlussbeschichtung: | Mipalux Color Buntlack glänzend |

Innenbereich:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Grundbeschichtung: | Mipa Malervorlack HS oder
Mipa Allgrund; eventuell Spachtelung
mit Mipa KH-Malerspachtel |
| 2. Zwischenbeschichtung: | Mipa Malervorlack HS oder
Mipalux Color Buntlack glänzend |
| 3. Schlussbeschichtung: | Mipalux Color Buntlack glänzend |

Metallbeschichtung:

Eisen, Stahl:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Vorbehandlung: | Entfettung mit Mipa Silikonentferner oder
Mipa WBS Reiniger |
| 2. Grundbeschichtung: | Mipa Allgrund |
| 3. Zwischenbeschichtung: | Mipa Allgrund |
| 4. Schlussbeschichtung: | Mipalux Color Buntlack glänzend |

Nichteisenmetalle (Aluminium, verzinkte Untergründe):

- | | |
|--|---|
| 1. Vorbehandlung: | Entfettung mit Mipa Silikonentferner oder
Mipa WBS Reiniger; bei verzinkten
Untergründen: Mipa Zinkreiniger |
| 2. Grundbeschichtung: | Mipa Allgrund |
| 3. Zwischenbeschichtung bei
Zink im Außenbereich: | Mipa Allgrund |
| 4. Schlussbeschichtung: | Mipalux Color Buntlack glänzend |

Hart PVC:

außen / innen:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Vorbehandlung: | Entfettung mit Mipa Silikonentferner oder
Mipa Kunststoffreiniger antistatisch |
| 2. Grundbeschichtung: | Mipa Allgrund |
| 3. Schlussbeschichtung: | Mipalux Color Buntlack glänzend |

Ergiebigkeit :

ca.10 m²/ Liter

Besondere Hinweise

Generell müssen sich alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten stets nach dem zu beschichtenden Objekt richten, d.h. sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird.

Weiß- oder auf weiß basierende Farbtöne neigen bei künstlichem Licht und/oder wenig Tageslicht systembedingt zur Farbtonveränderung. Dieses für entsprechende Beschichtungsstoffe typische Erscheinungsbild kann durch Dunkellagerung und ammoniakhaltige Raumluft verstärkt werden.

Eine regelmäßige und fachgerechte Instandhaltung ist für Gebrauchswert und Lebensdauer beschichteter Bauteile maßgeblich entscheidend. Hinweise hierzu sowie zu den erforderlichen Instandhaltungsintervallen sind im BFS-Merkblatt Nr. 18 des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz, Anhang C zu finden.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Produkt-Information

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Zum Löschen Sand, Kohlendioxid, Pulverlöschmittel , kein Wasser verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Nitroverdünnung reinigen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt) oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.